



MIX-IN BINDEDE PRIMER	
OWATROL® E-B BINDER	
Produktbeskrivelse	OWATROL® E-B Binder er et indtrængende additiv, der tilsættes vandbaseret murliming/interiørmaling som reducerer afskalningsproblemer på sunde kridtholdige og porøse overflader. OWATROL® E-B danner en bindende grunning. Den røres let ind i malingen og ændrer ikke malingens originale farve. Der spares tid og behovet for en separat grunning fjernes.
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Første behandling giver en mat overflade med meget god vedhæftning.• Stabiliserer kridtholdige let smuldrende og porøse overflader, mursten samt tegl og reducerer afskalningsproblemer.• Maksimerer klæbeevnen mellem første og anden påføring.• Kan overmales efter 4 timer.• Forlænger holdbarheden af finishen.
Anvendelse	<ul style="list-style-type: none">• Inden- og udendørs.• Påfør maling iblandet OWATROL® E-B Binder på sunde kridtholdige overflader og sandblæst og/eller vejbidt murværksceMENT• Ideel til overmaling af kridtholdige aluminiums beklædninger, krydsfiner eller hård fiberpladebeklædning og cementbeklædning.
Tekniske data	Finish: N/A Bindemiddel: Vand/olie blanding. Opløsningsmiddel: Vand. Vægtfylde (v/20° C): 0,953 ± 0,01. Beskaffenhed: Semi-flydende. Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandfarlig. Flammepunkt: > 63° C. Holdbarhed: 1 år i original, uåbnet pakning. Pakningsstørrelser: 1 liter, 2,5 liter, 10 liter. Farve: Hvid cremefarvet. Lugt: Mildt terpentinelugt. VOC: EU grænse for dette produkt (cat. A/h) 750 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 220 g/l.
Anbefalinger for påføring	<ul style="list-style-type: none">• Følg anvisningen på malingen.• Rengør overfladen med egnet rengøringsmiddel og vand. Skyl grundigt inden der males.• Behandl misfarvninger med en blanding af 3 dele vand med 1 del klorin og tilsæt rengøringsmiddel. Lad opløsningen virke i 10-15 min. Skyl grundigt med rent vand, og lad det tørre inden der males.• Undgå kontakt med øjne og hud. Sørg for god ventilation.
Påføring	NOTE: Anvend kun Owatrol E-B Binder i første lag maling! <ul style="list-style-type: none">• Ryst eller omrør OWATROL® E-B Binder grundigt før start• Bland altid en lille mængde af OWATROL® E-B Binder med malingen først for at teste kompatibilitet.• Bland 1 del OWATROL® E-B Binder med 4 dele maling.• Omrør maling og OWATROL® E-B Binder blandingen grundigt. Hvis malingen bliver tykkere, så tilsæt vand for at opnå malingens oprindelige konsistens.• Påfør malingen som sædvanlig.



	<ul style="list-style-type: none">• Påfør alle efterfølgende behandlinger <u>uden</u> OWATROL® E-B Binder. Næste påføring kan foretages, når OWATROL E-B/malingsblandingen er tør.• Undlad at påføre næste lag maling hvis/mens OWATROL® E-B/malingsblandingen føles blød eller klæbrig.
Rækkeevne	Rækkeevnen vil afhænge af struktur og porøsitet på overfladen. Almindeligvis reduceres malingsmængden med 20%, når der tilsættes OWATROL® E-B Binder.
Begrænsninger	<ul style="list-style-type: none">• Brug kun OWATROL® E-B i det første lag maling.• Tilsæt ikke OWATROL® E-B til vandbaseret glansmaling, der kun påføres i et lag.
Opbevaring	<ul style="list-style-type: none">• Opbevar rester i en tæt lukket beholder.• Undgå frost.
Sikkerhed	Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Hvis øjnene bliver ramt, skyld straks med rigelig frisk vand og søg lægehjælp. Hvis det indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og vis beholderen eller etiketten. Vi henviser til sikkerhedstabla, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk
Generel information	Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL agent i dit land. Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad. Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn. *Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com
Udstedelsesdato	Februar 2016