

BENAR Mat

BENAR Matt

Produktbeskrivelse

Type

Mat alkydolie til inden- og udendørs brug.



Egenskaber og fordele

Den er vejrbestandig og vandfast. **BENAR Mat** kan også anvendes som halvmat topstrøg på andre underlag.

Anvendelsesområde

Udmærket som topstrøg på ædeltræ, hvor en mat overflade ønskes. Anvendes på garageporte, døre, havemøbler, vinduer osv.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner



JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l
Kulører	Klar.
Glansgrad	Halvmat.
Generisk type	Alkydolie til udendørs brug.
Tørstofindhold efter volumen	56 ± 2 volumen%
Litervægt	0.95
Flammepunkt	62 °C
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet indeholder max 400 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, korthåret rulle kombineret med fordriver.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Sprøjtevinkel	60-80°

Dysetryk 13–18 MPa (130–180 kg/cm²)

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg (m²/liter)

Anbefalet: 14 – 16

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Fortynder

JOTUN White Spirit.

Tilsæt ikke fremmede olier.

Forhold under påføring

Må ikke påføres ved risiko for dugfald.

Tørretider

Afviser ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	5°C	15°C	23 °C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23 °C

Støvtør	24 time(r)	12 time(r)	6 time(r)
Klar til brug	96 time(r)	48 time(r)	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde:	Underlaget skal være rent, fast og tørt samt affedt, uden sæberester, voks og lign. Ædle træsorter affedtes først med cellulosefortynder, herefter let slibning.
Forbehandling:	På ubehandlede underlag anvendes BENAR Blank eller BENAR UVR , der er fortyndet 20% med mineralsk terpentiner. Påføres vådt-i-vådt til træværket er mættet. Endetræ/snitflader mættes ekstra godt. Aftør overskydende olie med en fnugfri klud.
Færdigbehandling:	Træværket pudset let og påføres 3 x BENAR Blank eller BENAR UVR . En let slibning mellem strøgene anbefales for det bedste slutresultat. Herefter påføres BENAR Mat som topstrøg.
Tidligere malebehandlede og intakte underlag:	Til vedligeholdelse af BENAR Mat påføres 1 x BENAR Blank og herefter 1 x BENAR Mat . For bedst mulig beskyttelse udendørs anbefales 4 x BENAR UVR . Ønskes en mat overflade, anbefales sidste strøg med BENAR Mat .

Yderligere oplysninger

Pga. fare for selvantændelse skal brugte klude o.l. straks brændes eller lægges i vand.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 824641

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

BENAR Matt

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.