

Clipper II

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en førsteklases klar, alkydbaseret træolie/lak. Indeholder UV-filter. Anvendt sammen med Clipper I dannet det et godt grundlag for overfladebehandling af træbåde.

Egenskaber og fordele

Har god vand og slitage resistens og giver god fleksibilitet. Hurtigtørrende.

Anvendelsesområde

Anvendes på alle træflader over vandlinjen.

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Clipper II	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Produktdata

Kulører	klar
Generisk type	alkyd
Tørstof	46 ± 2 volumen%
Flammepunkt	35 °C
VOC	413 g/l US EPA method 24

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Pensel: Pensel beregnet til lakker.

Forbrug pr. strøg

Teoretisk 23 m²/l - 15 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd	45 µm - 65 µm
Tør	20 µm - 30 µm

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Fortynder

Jotun Thinner No. 2

Tørretider

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Overfladetemperatur	5°C	10°C	23 °C	40°C
Berøringstør	10h	6h	1h	1h
Håndteringstør	24h	20h	12h	8h
Overmalingsinterval, min.	48h	36h	24h	12h

Brugsanvisning

Forbehandling

Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

Fjern løs lak, løse træfibre, vejrslidt træ på behandlede underlag.

Nyt, oliebehandlet hardwood bør rengøres med Jotun Thinner No. 18 eller cellulosefortynder efterflugt af en let slibning.

Vejrslidt underlag slibes til frisk træværk.

Malede overflader bør rengøres med et alkalieholdigt rengøringsmiddel, renses med ferskvand efterfulgt af en let slibning.

Alle overflader bør slibes med slibepapir korn P80-P180. Fjern slibestøv.

Anbefalet system

Grunding

Påfør 1-3 lag Clipper 1, vådt-i-vådt, afhængig af indtrængning i underlaget. Alternativt, påfør et strøg af produktet, der er fortyndet 20-30 % med den anbefalede Jotun Thinner.

Slutstrøg

Påfør 3 lag. Let slibning med P240-P320 anbefales mellem hvert lag.

Bemærk

Materialer som fx rengøringsklude, køkkenrulle og beskyttelsestøj, som er forurenede af produktet, kan selvantænde spontant nogle timer senere.

Forurenede materialer skal fjernes fra arbejdsstedet ved hver arbejdsdags afslutning og opbevares udendørs.

Snavsede materialer skal fjernes fra arbejdsmiljøet dagligt og opbevares separat.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Clipper II 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 825011

2-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påførselspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.